

# Decopal

Πλαστικό χρώμα γενικής  
χρήσης κατάλληλο για συχνό  
βάψιμο εσωτερικών χώρων



Το DECOPAL είναι ένα οικονομικό πλαστικό χρώμα γενικής χρήσης, κατάλληλο για την προστασία και διακόσμηση εσωτερικών επιφανειών όπως τοίχοι, ταβάνια, αποθήκες, κλιμακοστάσια. Αποτελεί την πλέον οικονομική λύση, για χώρους που χρειάζονται συχνό βάψιμο και φρεσκάρισμα, όπως μεγάλα δημόσια έργα, σχολεία, ξενοδοχεία, νοσοκομεία, εργοστάσια. Εφαρμόζεται εύκολα και γρήγορα σε οποιαδήποτε νέα ή παλιά επιφάνεια από σοβά, μπετόν, τούβλο, ξύλο, γυψοσανίδα, προσφέροντας μία όμορφη λεία ματ επιφάνεια. Το DECOPAL συνδυάζει μεγάλη λευκότητα, υψηλή καλυπτικότητα, απόδοση, ευκολία εφαρμογής και πολύ καλό άπλωμα.

## Προεργασία:

Προετοιμάστε τις επιφάνειες αφαιρώντας σαθρά υλικά, σκόνη, άλατα, ξένες ύλες και λιπαρούς λεκέδες. Ατέλειες στις επιφάνειες όπως σκασίματα, μικρορωγμές, οπές, επισκευάζονται με Ακρυλικό Στόκο SPATOCRYL της VERNILAC ή Ελαστομερή Ακρυλικό Στόκο SPATOCRYL ELASTIC εάν απαιτείται μεγάλη ελαστικότητα. Για τη βαφή επιφανειών με προβλήματα μούχλας, εφαρμόστε μκητοκτόνο υγρό καθαρισμού FUNGICIDE CLEANER της VERNILAC και μετά την πάροδο 24 ωρών καθαρίστε τα υπολείμματα μούχλας, ξεπλύνετε την επιφάνεια με νερό και αφήστε τη να στεγνώσει. Σε καινούργιες επιφάνειες ασταρώστε με το 100% Ακρυλικό Αστάρι Νερού VERADUR A-100, αραιωμένο 200-300% με καθαρό νερό. Σε πολύ πορώδεις επιφάνειες ή επιφάνειες ήδη βαμμένες με χρώματα κακής ποιότητας, κόλλα, ασβέστη, κ.ά., ασταρώστε με το Ακρυλικό Μικρονιζέ Αστάρι Νερού VERADUR UNIVERSAL MICRO PRIMER. Παλιές επιφάνειες μικρής απορροφητικότητας αλλά σε καλή κατά-σταση, χωρίς προβλήματα συνοχής, μπορούν να ασταρωθούν με το 100% Ακρυλικό Αστάρι Νερού VERADUR A-100 αραιωμένο 300-400% ή να βαφούν απ' ευθείας με πλαστικό, δίχως αστάρωμα.

## Αραιώση:

Αραιώστε 10-15% με καθαρό νερό.

## Φυσικά - Χημικά χαρακτηριστικά:

Στερεά Συστατικά: 62,5% ± 1,0% σύμφωνα με το πρότυπο ASTM D2369.

Πυκνότητα (20°): 1,580 Kg/L ± 0,016 σύμφωνα με το ISO 2811.01.

Ιξώδες (20°): 115 KU ± 5 σύμφωνα με το πρότυπο ASTM D562.

## Εφαρμογή:

Αναδεύστε καλά πριν τη χρήση, αλλά και περιοδικά κατά τη διάρκεια της εφαρμογής. Εφαρμόστε με πινέλο, ρολό, πιστόλι ή airless, δύο στρώσεις DECOPAL, σε εσωτερικές επιφάνειες από σοβά, μπετόν, γυψοσανίδα, κ.ά. Μην εφαρμόζετε το προϊόν σε θερμοκρασίες κάτω των 5°C, άνω των 40°C ή/και σχετική υγρασία άνω του 80%.

## Στέγνωμα - Επαναβαφή:

Το χρώμα στεγνώνει επιφανειακά σε 60 λεπτά. Επαναβάφεται σε 3 ώρες. Οι χρόνοι στεγνώματος και επαναβαφής εξαρτώνται από τις συνθήκες του περιβάλλοντος (θερμοκρασία -υγρασία).

## Απόδοση:

Περίπου 12-14 m<sup>2</sup>/lt. ανά στρώση, σε κατάλληλα προετοιμασμένες επιφάνειες.

## Αποχρώσεις:

Διατίθεται σε λευκό. Οι βάσεις του DECOPAL χρωματίζονται σε απεριόριστες ανοικτές και σκούρες αποχρώσεις, μέσω του Συστήματος Δημιουργίας Αποχρώσεων, COLOR CREATIONS της VERNILAC.

## Αποθήκευση:

Η εργοστασιακά σφραγισμένη συσκευασία διατηρείται για 12 μήνες σε σκιερό και δροσερό περιβάλλον, σε θερμοκρασίες από 5°C έως 40°C. Μετά την εφαρμογή σφραγίστε ερμητικά το δοχείο και αποθηκεύστε το σε κατάλληλες συνθήκες.

## Πτητικές οργανικές ενώσεις (Π.Ο.Ε.):

Η οριακή τιμή μέγιστης περιεκτικότητας σε Π.Ο.Ε. της Ε.Ε. (οδηγία 2004/42/ΕΚ) για το συγκεκριμένο προϊόν [Κατηγορία Α/α «Εσωτερικής χρήσης ματ για τοίχους και οροφές (στιλπνότητα <25@60°)»], Τύπος Υ] είναι 30 g/l (2010). Το έτοιμο προς χρήση προϊόν, περιέχει κατά μέγιστο 29 g/l.



# Decopal

## Καθαρισμός εργαλείων:

Αμέσως μετά τη χρήση, καθαρίστε τα εργαλεία βαφής με νερό και εάν χρειαστεί με σαπούνι ή διάλυμα απορρυπαντικού. Μην αδειάζετε τα υγρά πλύσης στον υδροφόρο ορίζοντα.

## Υγιεινή, ασφάλεια και προστασία περιβάλλοντος:

Εάν ζητήσετε ιατρική συμβουλή, να έχετε μαζί σας τον περιέκτη του προϊόντος ή την ετικέτα. Μακριά από παιδιά. Διάθεση του περιεχομένου/περιέκτη σύμφωνα με τους τοπικούς/περιφερειακούς/εθνικούς/διεθνείς κανονισμούς (Οδηγία 2008/98/ΕΚ, Απόφαση 2000/532/ΕΚ, ΥΠΕΚΑ Ν. 4042/ 2012). Εξασφαλίστε καλό αερισμό κατά τη διάρκεια της εφαρμογής και του στεγνώματος. Ο καθαρισμός των παλιών βαμμένων επιφανειών με: Ξύστρα, τρίψιμο, φλόγιστρο, κ.λπ., μπορεί να δημιουργήσει επικίνδυνη σκόνη ή/και αναθυμιάσεις. Χρησιμοποιείται πάντοτε τα κατάλληλα μέσα ατομικής προστασίας - προστατευτικά γυαλιά, γάντια, μάσκα, κ.λπ. Περιέχει 1,2-βενζισοθειαζολ-3(2H)-όνη; μείγμα των: 5-χλωρο-2-μεθυλο-4-ισοθειαζολιν-3-όνη και 2-μεθυλο-2H-ισοθειαζολ-3-όνη (3:1). Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική αντίδραση. Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων: 2107793777.