

# Durocryl

## 100% Ακρυλικό Επαγγελματικό Χρώμα Εξωτερικής Χρήσης



Το DUROCRYL είναι οικονομικό, πλαστικό χρώμα, κατασκευασμένο από 100% ακρυλικές ρητίνες, κατάλληλο για εφαρμογή σε εξωτερικούς τοίχους από μπετόν, σοβά, τούβλο, γυψοσανίδα, αμιαντοσιμεντό, νοβοπάν, ξύλο, κ.λπ. Είναι ανθεκτικό, δεν κιτρινίζει, έχει πολύ μεγάλη καλυπτική ικανότητα και συνδυάζει ευκολία εφαρμογής, θαυμάσιο άπλωμα και γρήγορο στέγνωμα. Το DUROCRYL εμποδίζει την ανάπτυξη φωτιάς και την εξάπλωση της φλόγας και χαρίζει ένα ομοιόμορφο ματ τελείωμα που αδιαβροχοποιεί την επιφάνεια, ενώ ταυτόχρονα αφήνει τους τοίχους να αναπνέουν.

### Προεργασία:

Προετοιμάστε τις επιφάνειες αφαιρώντας σαθρά υλικά, σκόνη, άλατα, ξένες ύλες και λιπαρούς λεκέδες. Ατέλειες στις επιφάνειες όπως σκασίματα, μικρορωγμές, οπές, επισκευάζονται με Ακρυλικό Στόκο SPATOCRYL της VERNILAC ή Ελαστομερή Ακρυλικό Στόκο SPATOCRYL ELASTIC εάν απαιτείται μεγάλη ελαστικότητα. Σε καινούργιες επιφάνειες ασταρώστε με το 100% Ακρυλικό Αστάρι Νερού VERADUR A-100, αραιωμένο 200-300% με καθαρό νερό. Σε πολύ πορώδεις επιφάνειες ή επιφάνειες ήδη βαμμένες με χρώματα κακής ποιότητας, κόλλα, ασβέστη, κ.ά., ασταρώστε με Αστάρι Διαλύτη DUROCOAT PRIMER, αραιωμένο έως 100% με WHITE SPIRIT. Παλιές επιφάνειες μικρής απορροφητικότητας αλλά σε καλή κατάσταση, χωρίς προβλήματα συνοχής, μπορούν να ασταρωθούν με το 100% Ακρυλικό Αστάρι Νερού VERADUR A-100 αραιωμένο 300-400% ή να βαφούν απ' ευθείας με ακρυλικό, δίχως αστάρωμα.

### Αραιώση:

Αραιώστε 10-15% με καθαρό νερό.

### Φυσικά - Χημικά χαρακτηριστικά:

#### Στερεό Συστατικά [ASTM D2369]

Λευκό: 61 ± 1%  
Γκρι Νο 494: 55 ± 1%  
Βάση D: 60 ± 1%

#### Πυκνότητα [ΕΛΟΤ EN ISO 2811.01]

Λευκό: 1,570 Kg/L ± 0,016  
Γκρι Νο 494: 1,430 Kg/L ± 0,015  
Βάση D: 1,500 Kg/L ± 0,015

#### Ιξώδες - Συνεκτικότητα [ASTM D562]

Λευκό: 118 KU ± 3  
Γκρι Νο 494: 115 KU ± 5  
Βάση D: 115 KU ± 3.

### Εφαρμογή:

Αναδεύστε καλά πριν τη χρήση, αλλά και περιοδικά κατά τη διάρκεια της εφαρμογής. Εφαρμόστε με πινέλο, ρολό, πιστόλι ή airless, δύο στρώσεις DUROCRYL, σε εξωτερικές οικοδομικές επιφάνειες από μπετόν, σοβά, τούβλα, αμιαντοσιμεντό, γυψοσανίδα, σπατουλαριστά, κ.ά. Μην εφαρμόζετε το προϊόν σε θερμοκρασίες κάτω των 10°C, άνω των 35°C ή/και σχετική υγρασία άνω του 80%.

### Στέγνωμα - Επαναβαφή:

Το χρώμα στεγνώνει επιφανειακά σε 1 ώρα. Επαναβάφεται σε 3 ώρες. Οι χρόνοι στεγνώματος και επαναβαφής εξαρτώνται από τις συνθήκες του περιβάλλοντος (θερμοκρασία-υγρασία).

### Απόδοση:

Περίπου 12-14 m<sup>2</sup>/lt., ανά στρώση, σε κατάλληλα προετοιμασμένες επιφάνειες.

### Αποχρώσεις:

Διατίθεται σε λευκό και Γκρι σκούρο Νο 494. Οι βάσεις του DUROCRYL χρωματίζονται σε απεριόριστες αποχρώσεις, μέσω του Συστήματος Δημιουργίας Αποχρώσεων, COLOR CREATIONS της VERNILAC.

### Αποθήκευση:

Η εργοστασιακά σφραγισμένη συσκευασία διατηρείται για 12 μήνες σε σκιερό και δροσερό περιβάλλον, σε θερμοκρασίες από 5°C έως 40°C. Μετά την εφαρμογή σφραγίστε ερμητικά το δοχείο και αποθηκεύστε το σε κατάλληλες συνθήκες.



# Durocryl

## **Πτητικές οργανικές ενώσεις (Π.Ο.Ε.):**

Η οριακή τιμή μέγιστης περιεκτικότητας σε Π.Ο.Ε. της Ε.Ε. (οδηγία 2004/42/ΕΚ) για το συγκεκριμένο προϊόν [Κατηγορία Α/γ «Για εξωτερικούς τοίχους ορυκτού υποστρώματος», Τύπος Υ ] είναι 40 g/l (2010). Το έτοιμο προς χρήση προϊόν, περιέχει κατά μέγιστο 37 g/l.

## **Καθαρισμός εργαλείων:**

Αμέσως μετά τη χρήση, καθαρίστε τα εργαλεία βαφής με νερό και εάν χρειαστεί με σαπούνι ή διάλυμα απορρυπαντικού. Μην αδειάζετε τα υγρά πλύσης στον υδροφόρο ορίζοντα.

## **Διαχείριση αποβλήτων:**

Η διαχείριση υλικού και κενών συσκευασιών, πρέπει να γίνεται σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Αναζητήστε συμβουλές και οδηγίες σχετικά με τη διάθεση και την αποκομιδή των αποβλήτων, από την τοπική αυτοδιοίκηση. Μην απορρίπτετε το χρώμα που δεν χρησιμοποιήσατε, στο σύστημα αποχέτευσης.